

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of)
)
Kent MALMGREN) Group Art Unit: 1771
)
Application No.: 09/651,130) Examiner: Kimberly White
)
Filed: August 30, 2000) Confirmation No.: 1064
)
For: ABSORBENT FOAM MATERIAL, A)
METHOD OF PRODUCING IT AND)
AN ABSORBENT STRUCTURE)
CONTAINING SAID FOAM)
MATERIAL)

CLAIM FOR CONVENTION PRIORITY

Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application in the following foreign country is hereby requested, and the right of priority provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed:

Swedish Patent Application No. 9903071-0

Filed: August 30, 1999

In support of this claim, enclosed is a certified copy of said prior foreign application. Said prior foreign application was referred to in the oath or declaration. Acknowledgment of receipt of the certified copy is requested.

Respectfully submitted,

BURNS, DOANE, SWECKER & MATHIS, L.L.P.

Date: November 4, 2002

By: Sally A. Ferrett
Sally A. Ferrett
Registration No. 46,325

P.O. Box 1404
Alexandria, Virginia 22313-1404
(703) 836-6620

PRV

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
Patentavdelningen

Intyg Certificate

Härmed intygas att bifogade kopior överensstämmer med de handlingar som ursprungligen ingivits till Patent- och registreringsverket i nedannämnda ansökan.

This is to certify that the annexed is a true copy of the documents as originally filed with the Patent- and Registration Office in connection with the following patent application.


(71) Sökande SCA Hygiene Products AB, Göteborg SE
Applicant (s)

(21) Patentansökningsnummer 9903071-0
Patent application number

(86) Ingivningsdatum 1999-08-30
Date of filing

Stockholm, 2000-09-19

För Patent- och registreringsverket
For the Patent- and Registration Office


Åsa Dahlberg

Avgift
Fee 170:-

1999-08-30

Huvudfoxen Kossan

1

Absorberande skummaterial, metod för dess framställning och absorberande struktur innefattande sagda skummaterial

Tekniskt område

Föreliggande uppfinning avser ett vätskeabsorberande öppencelligt polymert skummaterial med egenskaper som gör det lämpligt att användas som absorberande struktur i ett absorberande alster, såsom blöja, blöjbyxa, dambinda, inkontinensskydd, sårförband, bäddunderlägg etc. Dessutom avses en metod för framställning av ett sagda skummaterial, varvid man löser en polymer i ett lösningsmedel, tillsätter en tensid och framkallar skumbildning, varefter man åstadkommer en tvärbinding av polymeren i den uppskummade blandningen medelst en tvärbindare. Uppfinningen avser även en absorberande struktur i ett absorberande alster av ovan angivet slag innefattande sagda skummaterial.

Uppfinningens bakgrund

Absorberande alster av ovan angivet slag är avsedda för absorption av kroppsvätskor som urin och blod. De uppvisar vanligen ett vätskegenomsläppligt ytskikt, vilket under användning är vänt mot användarens kropp och vilket exempelvis utgörs av ett nonwovenmaterial av spunbondtyp, ett meltblownmaterial, en kardad bunden vadd etc. Vidare uppvisar de ett vätsketätt botten-skikt, exempelvis en plastfilm, ett plastbelagt nonwoven eller ett hydrofobt nonwoven, samt en mellan det vätskegenomsläppliga ytmaterialet och det vätsketäta botten-skiktet anbragt absorberande struktur. Den sistnämnda kan i sin tur vara uppbyggd av flera skikt såsom vätskemottagningsskikt, lagringsskikt och spridningsskikt för att den skall uppfylla de funktioner som är önskvärda i en absorberande struktur, nämligen förmåga att snabbt ta emot vätska, sprida den i strukturen samt laga den.

Som vätskemottagningsskikt används material som uppvisar en hög momentan vätskemottagningskapacitet. Sådana material är öppna, bulkiga strukturer med stora kapillärer, exempelvis cellulosaflofmassa av termomekanisk eller kemitermomekanisk (CTMP) typ, på kemisk väg förstyvade cellulosafibrer, syntetfiberstrukturer av olika slag samt porösa skummaterial.

1999 -08- 3 0

Huvudfaxen Kassan

2

Som lagringsskikt används vanligen cellulosafloffmassa med inblandning av s k
superabsorbenter, vilka är polymerer med förmåga att absorbera flera gånger sin egen
vikt (10 gånger eller mer) kroppsvätska. Det är också känt att använda absorberande
skummaterial som lagringsskikt. Som spridningsskikt kan användas cellulosafloffmassa,
5 tissueskikt, skum, syntetfibrer och liknande uppvisande hög vätskespridningsförmåga.
Det är även tänkbart att kombinera funktioner såsom exempelvis lagring och spridning i
ett och samma skikt.

Det är tidigare känt genom exempelvis US-A-3,512,450, EP-A-0 293 208 och EP-A-0
10 804 913 att använda ett komprimerat skummaterial av regenererad cellulosa, t ex viskos,
som absorberande struktur i ett absorberande alster av ovan angivet slag, t ex en binda.
Alstret kan härigenom göras mycket tunt och ändå uppvisa en hög absorptionskapacitet.
Det komprimerade viskosskummet expanderar snabbt i z-riktningen när vätska absorbe-
ras av materialet i samband med vätning.

15 Framställning av polysackaridbaserade absorberande skummer genom att en vatten-
lösning av en polysackarid och en tensid skummas genom en mekanisk bearbetning eller
gasinförsel, samt att därefter en stabilisering av skummet sker genom tvärbindning med
en kovalent eller jonisk tvärbindare, är tidigare känt genom WO 94/00512 samt EP-A-0
20 747 420. Skummet kan bland annat användas som bärmaterial i medicinska applika-
tioner samt i sårförband. Inget nämns om specifika absorberande egenskaper.

WO 95/31500 beskriver framställning av absorberande porösa skummer med en
medelpordiameter under 100 µm. Skummet framställs genom att en polymer och en
25 tvärbindare löses i ett lösningsmedel, varefter en fassparation sker i en polymer-
koncentrerad fas och en polymerutspädd fas, och där tvärbindning av polymeren sker i
den koncentrerade fasen. Det framställda skummet sägs uppvisa en absorptionskapacitet
på minst 2 och företrädesvis minst 10 g/g och vara lämpat som absorptionsmaterial i
bland annat blöjor.

1999-08-30

Huvudfaxen Kossan

3

I EP-B-0 598 833 beskrivs ett skummaterial avsett som absorberande struktur av ovan angivet slag. Skummaterialiet uppvisar en specificerad porvolym, specifik ytareal samt förmåga att återta sin volym efter komprimering. Skummet utgörs av ett s k "HIPE"-skum (high internal phase emulsion), vilket innebär att skummet framställs genom polymerisering av en vatten-i-oljeemulsion. Den fasta fasen i skummet skapar ett kapillär-system, vilket tar emot, sprider och lagrar vätska. Det finns ingen angivelse om skummets vätskelagringsförmåga uppmätt genom CRC (centrifuge retention capacity), vilket är ett mått på skummets förmåga att i sin fasta fas genom svällning av cellväggarna hårt binda vätska, s k gelvätska.

Uppfinningens ändamål och viktigaste kännetecken

Ändamålet med föreliggande uppfinning är att åstadkomma ett skummaterial lämpat att användas som absorberande struktur i absorberande alster av ovan angivet slag och vilket uppvisar multifunktionella egenskaper, på så sätt att skummaterialiet samtidigt uppfyller funktionen av vätskemottagningskikt, lagringsskikt och spridningsskikt, nämligen förmåga att snabbt ta emot vätska, sprida den i strukturen samt lagra den. Detta har enligt uppfinningen uppfyllts genom att skummaterialiet uppvisar en absorptionshastighet vid vätning på minst 0.4 ml/s för en rund provbit med diametern 50 mm, en vätskespridningsförmåga vid 30° lutning på minst 15 g/g och vätskelagringsförmåga på minst 9% uppmätt genom CRC (centrifuge retention capacity), varvid testvätskan i samtliga fall utgörs av syntetisk urin.

Enligt ett föredraget utföringsexempel är dess absorptionskapacitet vid vätning minst 0.5 ml/s, dess vätskespridningsförmåga vid 30° lutning minst 16 g/g, och dess vätskelagringsförmåga uppmätt genom CRC minst 11 %.

Det är även möjligt att skummaterialiet i sitt porsystem innehåller fibrer.

Uppfinningen avser även en metod för framställning av ett absorberande skummaterial som lämpar sig för användning i absorberande produkter som blöjor, bindor, inkon-

1999-08-30

Huvudfaxen Kassan

4

tinensskydd och liknande och som uppfyller de ovan ställda absorptionsegenskaperna. Metoden skall dessutom lämpa sig för ett stort antal polymera material, inkluderande polymerer baserade på förnyelsebar råvara såsom polysackarider och polypeptider.

5 Detta har enligt uppfinningen åstadkommits genom att man löser en polymer i ett lösningsmedel, tillsätter en tensid och framkallar skumbildning, och att man tillsätter en tvärbindare till den uppskummade blandningen, varefter man sänker temperaturen på det bildade skummet till en temperatur under lösningsmedlets fryspunkt och att tvärbindningsreaktionen får fortgå under frysningssteget, och att man därefter avlägsnar huvud-

10 delen av lösningsmedlet från det bildade skummateriallet.

Genom frysningssteget ges skummet unika egenskaper vad beträffar vätskeabsorption samt får en fast porös struktur samtidigt som det är mjukt och flexibelt. Det antas att frysningssteget påverkar tvärbindningen på ett positivt sätt, vilket i sin tur påverkar

15 skummets struktur och formstabilitet. Skummet kan även komprimeras till en hög densitet, för att därefter kunna svälla och expandera vid vätskekontakt.

Polymeren är företrädesvis en polysackarid eller polypeptid.

20 Lösningsmedlet är företrädesvis vatten.

Enligt ett utföringsexempel kan man till polymerlösningen även tillsätta fibrer, företrädesvis hydrofila fibrer såsom exempelvis cellulosa-fibrer.

25 Det kan ibland vara önskvärt att framställa absorptionsprodukter som följer kroppsformen, vilket med skummet enligt uppfinningen kan åstadkommas genom att man efter skumbildningen och före frysningen applicerar skummet i en form i vilket det befinner sig under frysningen.

30 Uppfinningen avser dessutom absorberande strukturer i absorberande alster såsom blöja, blöjbyxa, dambinda, inkontinensskydd, sårförband, bäddunderlägg etc., vilken

1999-08-30

Huvudfaxen Kassan

5

absorberande strukturen innefattar ett vätskeabsorberande öppencelligt skummaterial enligt ovan. Enligt ett utföringsexempel ingår sagda skummaterial som enda komponent i den absorberande strukturen. Enligt ytterligare ett utföringsexempel uppvisar skummaterialen en tredimensionell kroppsanpassad form.

5

Beskrivning av ritningar

Uppfinningen kommer i det följande att närmare beskrivas med hänvisning till på bifogade ritningar visade utföringsexempel.

Fig. 1 visar en mätapparat för bestämning av absorptionshastigheten.

10 Fig. 2 visar ett exempel på en absorptionskurva uppmätt med mätapparaten enligt Fig. 1.

Fig. 3 visar en mätapparat för bestämning av vätskespridningshastigheten.

Fig. 4 a och b visar porvolymfördelningen för ett skummaterial enligt uppfinningen.

Fig. 5 och 6 visar elektronmikroskopbilder (ESEM) på ett skummaterial enligt uppfinningen i torrt respektive vått tillstånd.

15 Fig. 7 och 8 visar elektronmikroskopbilder (ESEM) på ett kommersiellt tillgängligt viskosskum (Vileda) i torrt respektive vått tillstånd.

Beskrivning av utföringsexempel

20 Uppfinningen avser således vätskeabsorberande skummaterial med speciella väldefinierade egenskaper som gör dem lämpliga att använda som absorbenter för kroppsvätskor, såsom urin, blod och sårvätska. Skummaterialen kan således användas som hela eller delar av den absorberande strukturen i absorberande alster som blöjor, blöjbyxor, dambindor, inkontinensskydd, sårförband, bäddunderlägg etc.

25 Ett skum är uppbyggt av ett sammanhängande tredimensionellt nätverk eller cellulär struktur av en fast eller flytande fas, vilken omger en däri dispergerad gasfas. I ett polymert skum utgörs den fasta fasen av ett polymert material, vilket bildar cellväggarna i den kontinuerliga cellulära fasen. Cellerna kan ha olika form, storlek och topografi samt vara öppna eller slutna. I detta fall avses en öppencellig struktur, där cellerna står i 30 förbindelse med varandra. Som skum definieras enligt uppfinningen även sådana material där fibrer av olika slag integrerats i cellstrukturen.

1999-08-30

Huvudfoxen Kossan

6

5 Polymerskum framställs utgående från polymeren eller de monomerer som skall polymeriseras eventuellt med tillsats av tvärbindare, skumbildande kemikalier och/eller tillsatser för cellstabilisation. Olika metoder finns för skumalstring såsom mekanisk omrörning, luftgenomblåsning, uppvärmning, gasgenerering, förångning, enzymatisk nedbrytning och fassepareringstekniker.

10 Flera öppencelliga polymert skummaterial fungerar bra som vätskeabsorbenter och kan komprimeras kraftigt, för att sedan svälla vid vätskekontakt varvid vätskan absorberas in i skummets cellstruktur.

15 Enligt uppfinningen avses sådana öppencelliga polymerskummaterial som uppvisar multifunktionella absorptionsegenskaper, där man i ett och samma material uppnått goda funktioner såväl av vätskemottagningsförmåga, spridningsförmåga som lagringsförmåga. Materialet skall därmed samtidigt kunna uppfylla funktionen av vätskemottagningskikt, spridningsskikt och lagringsskikt.

20 Enligt ett föredraget utföringsexempel av uppfinningen utgör skummaterial enligt uppfinningen den enda komponenten i det absorberande alstrets absorberande struktur. Det kan även ersätta det vätskegenomsläppliga ytmaterialet, som normalt täcker den absorberande strukturen och vilket är avsett att vara beläget närmast användarens hud.

25 För att ett absorptionsmaterial skall ha de önskade multifunktionella egenskaper krävs att det uppvisar en relativt bred porvolymfördelning, dvs det skall i sin kapillärstruktur innehålla porer med varierande medelporstorlek inom intervallet 0-500µm. Porvolymfördelningen (PVD) bestäms med hjälp av en PVD-apparat tillverkad av Textile Research Institute, Princeton, USA. PVD-apparatens funktion beskrivs utförligt i Miller, B. Och Tyomkin, L. Textile Research Journal 56(1986) 35.

30 För att ett skum skall vara uppvisa de eftersträvade multifunktionella absorptions-egenskaperna är det önskvärt med fördelning av dess absorptionskapacitet i form av kapillärvätska och gelvätska. Med gelvätska avses vätska i porer mindre än 3 µm och

1999-08-30

Huvudfoxen Kossan

7

med kapillärvätska avses löst bunden vätska i porer större än 3 µm och upp till 500 µm.

Gelvätskan är den vätska som hålls hårdast kvar i strukturen. Det är önskvärt att gelvätskeabsorptionen bestämd som den totala vätskemängden i porer under 3 µm enligt PVD-mätning, uppgår till minst 4 g/g och företrädesvis minst 5 g/g syntetisk urin.

5 Kapillärvätskeabsorptionen bestämd som den totala vätskemängden i porer mellan 3-100 µm enligt PVD-mätning, bör uppgå till minst 8 ml/g, företrädesvis minst 10 ml/g.

Såsom angivits ovan skall skummaterialiet enligt uppfinningen uppvisa definierade värden på vätskemottagnings-, spridnings- respektive lagringsförmåga. Således skall
10 dess det uppvisa en absorptionshastighet vid vätning på minst 0.4 ml/s för en rund provbit med diametern 50 mm, vilken absorptionshastighet bestäms enligt nedan definierade mätmetod för vätskemottagningsförmåga. Företrädesvis skall absorptionshastigheten vara 0.5 ml/s. Skummets spridningsförmåga vid 30° lutning skall vara minst
15 g/g och företrädesvis minst 16 g/g, uppmätt enligt nedan definierade mätmetod för spridningsförmåga. Skummets lagringsförmåga skall vara minst 9% företrädesvis minst 11% uppmätt enligt nedan definierade mätmetod för lagringsförmåga (CRC=centrifuge retention capacity).

Testvätska

20 I samtliga fall utgjordes testvätskan av syntetisk urin enligt följande recept: 0,66 g/l MgSO₄, 4,47 g/l KCl, 7,60 g/l NaCl, 18,00 g/l NH₂CONH₂ (urea), 3,54 g/l KH₂PO₄, 0,754 g/l Na₂HPO₄, 1 ml/l av en 0.1% lösning av Triton X-100, vilket är en tensid såld av Aldrich. Substanserna löstes i avjoniserat vatten.

Absorptionshastighet

25 Vätskemottagningsförmågan uppmättes enligt nedan beskrivna mätapparat för bestämning av absorptionshastigheten hos ett prov. Mätapparaten visas i Fig. 1 och innefattar ett stativ 10 med en hållare 11 för en glasfilterplatta 12 (porositet 1, leverantör Werner-Glas AB, Stockholm) och hållare 13 för tjockleksmätare 14. Glasfilterplattan 12 förses
30 med vätska (syntetisk urin) från en glasskål 15 placerad på en våg 16. Hållaren 11 för glasfilterplattan 12 är höj- och sänkbar, vilket gör de hydrostatiska trycket reglerbart

1999 -08- 3 0

Huvudfaxen Kassan

8

Vätskenivån i skålen 15 skall vara 2 cm under glasfilterplattens 12 nivå.. Med detta hydrostatiska tryck kommer porer upp till 250 μm att fyllas med vätska om kontaktvinkeln mellan provet, vilket är placerat på glasfilterplattan 12, och vätskan antas vara 70°. Mätsignalerna från vågen och tjockleksmätaren sänds till en dator med 15 värden/s vid mätperioder upp till 60 sek. Vid längre mätperioder blir signalhastigheten lägre. Mätningen startas automatiskt med hjälp av en kontakt när provet når glasfilterplattan 12. Mätresultatet ritas ut i en skrivare som funktion av tiden.

Runda provbitar med diametern 50 mm stansades ut från skummaterial. Skummaterial var före provningen konditionerad minst 4 timmar vid 50% relativ luftfuktighet och en temperatur av 23°C. Glasfilterplattan 12 skall vara mättad med testvätska (syntetisk urin) när mätningen påbörjas. Provbitarna fästes mot glasfilterplattan med ett par minimala bitar dubbelhäftande tejp. Provbitarna belastades under mätningen med ett tryck av 0.57 kPa.

Absorptionsförloppet kan indelas i tre faser:

- 1) "Startfasen". Provbiten absorberar vätska ojämnt på den yta som är i kontakt med glasfilterplattan. Först då hela ytan är täckt med vätska startar nästa fas "steady state".
- 2) "Steady state". Här sprider sig vätskan som en front upp genom provbiten, dvs. absorptionen sker endast i z-riktningen. Den absorberade vätskemängden ökar linjärt med tiden.
- 3) "Avslutningsfas". Här har vätskan nått toppen på provbiten och börjar spridas över hela den övre begränsningsytan. När hela den övre ytan är täckt av vätska avstannar absorptionen.

Et exempel på en absorptionskurva visas i Fig. 2, varvid kurvan I visar absorptionsförloppet och kurva II tjockleksförändringen av provet under absorptionen.

1999 -08- 3 0

Huvudfoxen Kossan

9

Absorptionshastigheten i "steady state" räknas fram på absorptionskurvans linjära del, där den absorberade vätskemängden ökar linjärt med tiden, dvs som kurvans riktningskoefficient och uttrycks i ml/s.

5 *Vätskespridningsförmåga*

Vid denna metod mäts den mängd vätska som materialet placerat i 30° vinkel absorberar och sprider under 60 minuter. Provbitar med dimensionen 1.5 x 28 cm utstansades.

Proven konditionerades i 50% relativ fuktighet (RH) och 23°C i 24h ±2h. Proven kan herefter förvaras mörkt i plastpåsar upp till 14 dagar. Provningarna genomfördes i klimatrums 50% RH och 23°C.

En mätapparat som schematiskt visas i Fig.3 användes vid testerna. Mätapparaturen innefattar en våg 17, en plexiglasskiva 18 och en vätskebehållare 19, i vilken vätskeytan indikeras med 20. Vätskebehållaren 21 placeras intill vågen 17, varvid det är viktigt att båda intar ett horisontellt läge. Plexiglasskivan 18 placeras på vågen i 30° lutning relativt horisontalplanet utan att den vidrör vätskebehållaren 19. Testvätska hålls i vätskebehållaren 19, så att 20 mm av plexiglasskivan är under vätskeytan 20. Provbiten vägs med en mätnoggrannhet på 0.1 g och placeras på plexiglasskivan 18 utan att provbiten vidrör vätskan. Vågen tareras herefter. Provbiten förflyttas därefter längs plexiglasskivan 18 så 20 mm av provet hamnar under vätskeytan, dvs. provets ände befinner sig 10 mm under vätskeytan 20 sett i lodrätt riktning, varefter provet fixeras i detta läge med en klämma. Efter exakt 60 minuter avbryts mätningen och provbitens vikt noteras igen. Dessutom mäts hur lång bit av provet som är blött dels på undersidan dels på ovansidan.

Den vätskespridande förmågan anges som: m_2/m_1 (g/g) där m_2 är det blöta provets vikt efter mätningen, och m_1 är det torra provets vikt före mätningen.

Lagringsförmåga

Skummateriallets lagringsförmåga uppmäts enligt den s k CRC-metoden (centrifuge retention capacity). Denna innebär att provet får absorbera vätska fritt till mättnad och

1999 -08- 3 0

Huvudfaxen Kassan

10

vägs, varvid vikt_(mättnad) erhålls. Därefter centrifugeras provet under 10 minuter vid 1500 rpm, vilket ungefär motsvarar en belastning på 300g. Provet vägs efter centrifugeringen, varvid vikt_(centrifugering) erhålls. Genom att sedan beräkna kvoten mellan vikt_(centrifugering) och vikt_(mättnad) och multiplicera med 100 erhålls provets lagringsförmåga i procent.

5

Metod för framställning av skummaterial enligt uppfinningen

Nedan beskrivs en metod för framställning av ett skummaterial enligt uppfinningen.

Som ett första steg vid skumframställningen bereds en polymerlösning genom att en polymer löses i ett lösningsmedel, företrädesvis vatten. Polymeren utgörs företrädesvis av en polymer innehållande funktionella tvärbinderingsbara grupper, t ex karboxyl-, hydroxyl- eller aminogrunder, exempelvis en polysackarid eller polypeptid. Exempel på användbara polysackarider är karboximetylcellulosa (CMC), karboxyetylcellulosa, stärkelsederivat etc.

10

15

I fallet CMC är en lämplig koncentration på polymerlösningen 0.5-10 vikts-%, varvid vatten används som lösningsmedel. Denna koncentration får dock anpassas efter den använda polymeren.

20

Därefter tillsätts en lämplig tensid och genom mekanisk omrörning skapas ett skum. Alternativt används luftgenomblåsning för att skapa skummet. Eventuellt kan två eller flera olika tensider tillsättas lösningen för att styra det färdiga skummets egenskaper såsom porositet och stabilitet.

25

Om man vill att det färdiga skummet skall innehålla fibrer tillsätts dessa lämpligen i samband med skumningen av polymerlösningen. Fibrerna används främst för att förbättra det färdiga skummets mekaniska egenskaper. Dels torde skummets förmåga att motstå brott vid både drag- och skjuvbelastningar öka och dels torde det bli mera komprimerbart, dvs det kan komprimeras till höga densiteter och ändå expandera vid vätning. Det senare förbättrar naturligtvis skummets förmåga att kapillärt absorbera vätska efter komprimering och då man ofta eftersträvar tunnhet hos absorptionsprodukter

30

kan fibertillsats ge speciella fördelar. Dessutom torde fibertillsats förbättra skummets vätskespridande egenskaper.

Lämpliga fibrer utgörs av olika typer av hydrofila naturliga eller syntetiska fibrer.

5 Företrädesvis används massafibrer, i synnerhet av kemisk massa.

Vid användning av CMC som polymer substans tillsätts lämpligen en alkaliörening, t ex NaOH, för att aktivera CMC'n för reaktion med tvärbindare. Andelen alkali relativt mängden tvärbindare påverkar reaktionshastigheten, vilken ökar vid en ökning av alkalimängden. Tillsatsordningen mellan polysackarid (CMC), tensid, eventuella fibrer och alkali kan varieras och man kan även blanda alla komponenterna samtidigt. Det är dock viktigt att de blandas väl och att luft eller eventuellt någon annan gas kan arbetas in i materialet så att ett poröst skum bildas. Metoder för blandning och skumalstring kan vara mekanisk omrörning, gasinblåsning eller extrudering under tryckreduktion.

15

I nästa steg skall tvärbindaren blandas in. Här vill man ha en homogen fördelning av denna i materialet innan tvärbindning börjar ske. Det kan därför vara fördelaktigt att arbeta vid låga temperaturer, då temperaturen är viktig för reaktionshastigheten.

Exempelvis kan skummet kylas till temperaturer nära 0°C innan tvärbindartillsats. Det kan dock vara möjligt att få goda resultat även med rumstempererade skum speciellt om alkalidosen reduceras.

20

Lämpliga tvärbindare utgörs av cyanurklorid, formaldehyd, dimetylolurea, diepoxider, glutaraldehyd, glyoxal, divinylsulfon, epiklorhydrin etc. Tvärbindaren tillsätts under kraftig mekaniskt omrörning för att erhålla en god inblandning. Eventuellt kan tvärbindaren lösas i en mindre mängd lösningsmedel för att underlätta fördelningen av tvärbindaren i skummet.

25

Efter detta steg formas det viskösa men flytande skummet genom att det placeras i en lämplig form. Därefter sker en frysning av skummet. Efter upptining av det frysta skummet har detta övergått från en flytande form till en fast, porös och vätskeabsor-

30

1999-08-30

Huvudfoxen Kossan

12

berande form med unika egenskaper med avseende på vätskemottagnings-, spridnings- och lagringsförmåga.

Enligt en teori till vilken dock uppfinningen ej är bunden sker under frysningssteget följande saker:

a) Vattnet koncentreras i form av iskristaller, som bryter upp skumstrukturen och gör den porös efter borttagandet av vattnet. Detta påverkar gynnsamt materialets absorptionsförmåga.

b) Som en följd av utseparationen av vattnet i samband med iskristallbildningen, sker en koncentration av polymeren mellan iskristallerna. Detta gör att polymerkedjorna kommer närmare varandra, varvid det minskade avståndet mellan polymerkedjorna ökar möjligheten till tvärbindningsreaktion.

c) Vattenseparationen gör dessutom att alkalihalten i närheten av polymerkedjorna ökar, vilket gör dem mer benägna att reagera med tvärbindaren.

Efter frysning och upptining tvättas skummet för att avlägsna oönskade kemikalier och säkerställa att materialet är ofarligt ur produktsäkerhetssynpunkt. Detta steg kombineras lämpligen med att materialet avsvälls och vatten bortförs. Skummet tvättas härvid med något lämpligt lösningsmedel som kan avsvälla skummet och lösa vattnet. Exempel på sådana lösningsmedel är etanol, aceton och metanol. Slutligen torkas materialet genom att vätskan avdunstar.

Det färdiga skummet har en fast porös struktur och är även mjukt och flexibelt. Det har utomordentliga absorptionsegenskaper som gör det lämpligt att användas i olika typer av absorptionsprodukter såsom omtalats ovan. Det låter sig även formas till önskad tredimensionell form, vilken bestäms av den form i vilken skummet är applicerad under frysningssteget. Skummet kan komprimeras till en hög densitet, för att därefter åter svälla vid vätskekontakt under absorption av vätskan. Den senare egenskapen är mycket intressant om skummet skall användas i tunna produkter.

1999 -08- 3 0

Huvudfaxen Kassan

13

Exempel 1-3 nedan beskriver framställning av några olika skummaterial enligt uppfinningen tabell 1 visar beskriver materialens absorptionsegenskaper i jämförelse med några referensmaterial.

5 *Använda råvaror vid skumframställningen*

Cekol 50000 Karboximetylcellulosa från Metsä Chemicals. Högviskös kvalitet med en substitutionsgrad av ca. 0.8.

10 Celpol RX Karboximetylcellulosa från Metsä Chemicals. Högviskös kvalitet med en substitutionsgrad av ca. 1.2.

Barrsulfatmassa SCA Graphic Paper, Sundsvall, Sverige.

15 Cyanurklorid Merck-Schuchardt. Renhetsgrad: för syntes.

Berol 048 Nonjonisk tensid från Akzo Nobel.

Berocell 451 Anjonisk tensid från Akzo Nobel.

20 Natriumhydroxid EKA Nobel. Renhetsgrad: min 97%.

Metyletylketon E. Merck. Renhetsgrad: för syntes.

25 *Exempel 1*

Ett flytande skum tillverkades genom kraftfull mixning med elvisp av följande blandning: 220 g av en 3%-ig lösning av Celpol RX i vatten, 2.82 g blekt barrsulfatmassa, 80 g vatten, 0.13 g NaOH, 1.0 g Berocell 451 och 1.0 g Berol 048. Skummet kylades till en temperatur på ca. 2°C varefter 0.264 g cyanurklorid löst i 5 g metyletylketon tillsattes till skumblandningen.

Efter kraftig omrörning under 3 minuter ströks skummet ut till ett skikt med en area av ca. 1600 cm² på en plan plastyta (PVC) och frystes vid ca. -18°C. Efter ca. 20 timmar lösgjordes det frysta skummet från plastytan och fick tina i vattenbad. Ett vattensvällt men olösligt skum erhöles. Detta tvättades och avsvällades genom lakning i etanol och torkades vid rumstemperatur. Efter torkning komprimerades det fasta skummet genom

1999 -08- 3 0

Huvudfaxen Kasson

14

pressning mellan valsar i en laboratoriekalender av märket Küsters till en bulk på ca. 3.0 cm³/g.

Exempel 2

5 Två flytande skum tillverkades genom kraftfull mixning av följande blandningar:

4. 110 g av en 3%-ig lösning av Celpol RX i vatten, 1.41 g blekt barrsulfatmassa, 40g vatten, 0.057 g NaOH, 0.5 g Berocell 451 och 0.5g Berol 048.

10 2. 110 g av en 3%-ig lösning av Cekol 50000 i vatten, 1.41 g blekt barrsulfatmassa, 40g vatten, 0.091 g NaOH, 0.5 g Berocell 451 och 0.5g Berol 048.

15 De båda skummen kylades till en temperatur av ca. 2°C varefter 0.264g cyanurklorid löst i 5g metyletylketon tillsattes till den förnämnda skumblandningen. Efter kraftfull omrörning under ca. 3 minuter blandades skummen och mixades noga under ca. 2 minuter.

20 Därefter ströks skummet ut till ett skikt med en area av ca. 1600 cm² på en plan plastyta (PVC) och frystes vid ca. -18°C. Efter ca. 20 timmar lösgjordes det frysta skummet från plastytan och fick tina i vattenbad. Ett vattensvällt men olösligt skum erhöles. Detta tvättades och avsvälldes genom lakning i etanol och torkades vid rumstemperatur. Efter torkning komprimerades det fasta skummet genom pressning mellan valsar till en bulk på ca. 3.1 cm³/g.

25

Exempel 3

Två flytande skum tillverkades genom kraftfull mixning av följande blandningar:

5. 110 g av en 3%-ig lösning av Celpol RX i vatten, 1.41 g blekt barrsulfatmassa, 40g vatten, 0.057 g NaOH, 0.5 g Berocell 451 och 0.5g Berol 048.

2. 110 g av en 3%-ig lösning av Cekol 50000 i vatten, 1.41 g blekt barrsulfatmassa, 40g vatten, 0.091 g NaOH, 0.5 g Berocell 451 och 0.5g Berol 048.

1999 -08- 3 0

Huvudfoxen Kossan

15

De båda skummen kyldes till en temperatur av ca. 2°C varefter 0,264g cyanurklorid löst i 10g metyletylketon tillsattes till den förstnämnda skumblandningen. Efter kraftfull omrörning under ca. 3 minuter blandades skummen och mixades noga under ca. 2 minuter.

5

Därefter ströks skummet ut till ett skikt med en area av ca. 1600 cm² på en plan plastyta (PVC) och frystes vid ca. -18°C. Efter ca. 20 timmar lösgjordes det frysta skummet från plastytan och fick tina i vattenbad. Ett vattensvällt men olösligt skum erhöles. Detta tvättades och avsvälldes genom lakning i etanol och torkades vid rumstemperatur. Efter torkning komprimerades det fasta skummet genom pressning mellan valsar till en bulk på ca. 2.4 cm³/g.

10

Mätresultat absorptionsegenskaper

I nedanstående Tabell 1 redovisas de mätvärden avseende absorptionshastighet, vätskespridningsförmåga och vätskelagringsförmåga som uppmättes för de olika test-skummen 1, 2 och 3 enligt ovanstående Exempel 1, 2 och 3 i jämförelse med några referensmaterial i form av ett par kommersiellt tillgängliga skummaterial, närmare bestämt Vileda från Freudenberg Household Products AB respektive Vibrofoam från Nova-Sorb Ltd.

15

20

Tabell 1

Material	Abs.hastighet (ml/s)	Spridningsförmåga (g/g)	Lagringsförmåga (%)
Testskum 1	0.48	16.1	30
Testskum 2	0.53	18.8	26
Testskum 3	0.63	24.2	12
Vileda	2.1	4.5	5.5
Vibrofoam	0.015	-	53

25

1999-08-30

Huvudfaxen Kossan

16

Av dessa resultat framgår att skummaterialen enligt uppfinningen uppvisar såväl hög absorptionshastighet, vätskespridningsförmåga som lagringsförmåga, medan referensmaterialen antingen uppvisar hög absorptionshastighet (Vileda) eller hög lagringsförmåga (Vibrofoam).

5

Porvolymsfördelningsmätningar (PVD)

Porvolymsfördelningen hos skummaterialen enligt exempel 3 bestämdes med hjälp av PVD-apparat från Textile Research Institute, Princeton, USA. Materialet svälldes i Syntetisk urin under ca. 1 timme och dess porvolymsfördelning bestämdes därefter.

10

Materialet testades med en mekanisk belastning av 0.57 kPa. I Fig. 4a visas porvolymsfördelningen och i Fig. 4b visas den kumulativa volymen, dvs vätska i ml/g torrt prov, i porer mellan 3 μm och det på x-axeln angivna värdet.

15

Vid porvolymsbestämningen kan vätska i porer under 3 μm ej avlägsnas och fördelningskurvan beskriver därför bara porvolymsfördelningen i porer med storleken 3 μm och större. Man kan därefter genom vägning av provet efter avslutat mätning bestämma den totala vätskemängden i porer under 3 μm . Denna vätskekoncentration i g/g torrt material definieras som gelvätska och blev vid denna mätning 5.62 g/g.

20

Elektronmikroskopbilder (ESEM)

Elektronmikroskopbilderna enligt Fig. 5 och 6 visar ett skummaterial framställt enligt exempel 3 i torrt respektive vått tillstånd, varav framgår att skummaterialen cellväggar svällt i samband med vätskeabsorptionen, vilket tyder på att skummets fasta fas tar en aktiv del i absorptionen. Elektronmikroskopbilderna enligt Fig. 7 och 8 visar ett kommersiellt viskosskum (Vileda) i torrt respektive vått tillstånd, där man i endast mycket ringa utsträckning kan notera en motsvarande svällning av cellväggarna i vått tillstånd.

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Patentkrav

1. Vätskeabsorberande, öppencelligt, polymert skummaterial med egenskaper som gör det lämpligt att användas som absorberande struktur i ett absorberande alster, såsom blöja, blöjbyxa, dambinda, inkontinensskydd, sårförband, bäddunderlägg etc.,

k ä n n e t e c k n a t a v

att skummaterialiet uppvisar en absorptionshastighet vid vätning på minst 0.4 ml/s för en rund provbit med diametern 50 mm, en vätskespridningsförmåga vid 30° lutning på minst 15 g/g och en vätskelagringsförmåga på minst 9% uppmätt genom CRC (centrifuge retention kapacitet), varvid testvätskan i samtliga fall utgörs av syntetisk urin.

2. Vätskeabsorberande skummaterial enligt patentkrav 1,

k ä n n e t e c k n a t a v

att dess absorptionskapacitet vid vätning är minst 0.5 ml/s, dess vätskespridningsförmåga vid 30° lutning är minst 16 g/g, och dess vätskelagringsförmåga uppmätt genom CRC är minst 11%.

3. Vätskeabsorberande skummaterial enligt patentkrav 1 eller 2,

k ä n n e t e c k n a t a v

att gelvätskeabsorptionen bestämd som den totala vätskemängden i porer under 3 µm enligt porvolymdistribution(PVD)-mätning, uppgår till minst 4 g/g och företrädesvis minst 5 g/g syntetisk urin och att kapillärvätskeabsorptionen bestämd som den totala vätskemängden i porer mellan 3-100 µm enligt PVD-mätning, uppgår till minst 8 ml/g, företrädesvis minst 10 ml/g.

4. Vätskeabsorberande skummaterial enligt något eller några av föregående patentkrav,

k ä n n e t e c k n a t a v

att skummaterialiet i sitt porssystem innehåller fibrer.

1999-08-30

Huvudfoxen Kossan

18

5. Metod för framställning av ett poröst, vätskeabsorberande, öppencelligt, polymert skummaterial, varvid man löser en polymer i ett lösningsmedel, tillsätter en tensid och framkallar skumbildning, och att man tillsätter en tvärbindare till den uppskummade blandningen,

5 k ä n n e t e c k n a d a v

att man sänker temperaturen på det bildade skummet till en temperatur under lösningsmedlets fryspunkt och att tvärbindningsreaktionen för fortgå under frysningssteget, och att man därefter avlägsnar huvuddelen av lösningsmedlet från det bildade skum-

10 materialet.

6. Metod enligt patentkrav 5,

k ä n n e t e c k n a d a v

att polymeren är en polysackarid eller polypeptid.

15

7. Metod enligt patentkrav 5 eller 6,

k ä n n e t e c k n a d a v

att lösningsmedlet är vatten.

8. Metod enligt något eller några av patentkraven 5-7.

20

k ä n n e t e c k n a d a v

att man till polymerlösningen även tillsätter fibrer.

9. Metod enligt patentkrav 8,

k ä n n e t e c k n a d a v

25

att fibrerna är hydrofila och företrädesvis utgörs av cellulosafibrer.

10. Metod enligt något eller några av föregående patentkrav.

k ä n n e t e c k n a d a v

att efter skumbildningen och före frysningsappliceras skummet i en form i vilket det befinner sig under frysnings-

30

1999-08-30

Huvudfoxen Kossan

19

11. Absorberande struktur i ett absorberande alster såsom blöja, blöjbyxa, dambinda, inkontinensskydd, sårförband, bäddunderlägg etc.,

k ä n n e t e c k n a d a v

att den absorberande strukturen innefattar ett vätskeabsorberande öppencelligt skummaterial enligt något eller några av patentkraven 1-9.

5

12. Absorberande struktur enligt patentkrav 11,

k ä n n e t e c k n a d a v

att sagda skummaterial ingår som enda komponent i den absorberande strukturen.

10

13. Absorberande struktur enligt patentkrav 11 eller 12,

k ä n n e t e c k n a d a v

att skummaterialen uppvisar en tredimensionell kroppsanpassad form.

P
A
T
E
N
T
O
F
F
I
C
I
A
L

1999 -08- 3 0

Huvudfaxen Kassan

20

Sammandrag


Vätskeabsorberande, öppencelligt, polymert skummaterial med egenskaper som gör det lämpligt att användas som absorberande struktur i ett absorberande alster, såsom blöja, blöjbyxa, dambinda, inkontinensskydd, sårförband, bäddunderlägg etc., varvid skum- materialet uppvisar en absorptionshastighet vid vätning på minst 0,4 ml/s för en rund provbit med diametern 50 mm, en vätskespridningsförmåga vid 30° lutning på minst 15 g/g och en vätskelagringsförmåga på minst 9% uppmätt genom CRC (centrifuge retention kapacitet), varvid testvätskan i samtliga fall utgörs av syntetisk urin. Dessutom avses en metod för framställning av ett skummaterial enligt ovan samt en absorberande struktur innehållande skummaterial.

(Publiceringsfigur 4a)

9
1
4
0
0
0
0
0
0

1999-08-30

Huvudfoxen Kassar



Figur 1.

Prov-ID: 990617-2247

Provbets-num 27/5

Lösning : sum

Steady-state

0 3 5 180

Vätske-dens : 1 g/cm³

Belastning : 0.57 kPa

Vikt : 0.266 g

Periode : 4.0 - 6.0 s

0.44 1.04 1.63 2.55

Torrhalt : 84.5 %

Abs-lösl : 0.63 ml/s

0.72 1.99 4.65

Cellst-korr : 0 ml

Kollaps-lösl : -0.23 ml/s

3.84 9.12 14.24 22.38

Torr-vikt : 0.22 g

Front-hast : 0.28 mm/s

Total-abs : 20.73 ml/g

Prov-företag Abs. mängd




Fig. 2

1999-08-30

Huvudfoxen Kassan




Fig. 3

91100000

Huvudfoxen Kassan

Fig. 4a




Fig. 4b

